



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 211 282 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
05.06.2002 Patentblatt 2002/23

(51) Int Cl.⁷: **C08K 9/04, C08L 21/00**

(21) Anmeldenummer: **01125099.0**

(22) Anmeldetag: **23.10.2001**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• Herrmann, Wolfram, Dr.
31515 Wunstorf (DE)
• Mülhaupt, Rolf, Prof. Dr.
79117 Freiburg (DE)

(30) Priorität: **29.11.2000 DE 10058297**

(74) Vertreter: **Schneider, Egon
Continental Aktiengesellschaft,
Patentabteilung,
Postfach 1 69
30001 Hannover (DE)**

(71) Anmelder: **ConiTech Holding GmbH
30165 Hannover (DE)**

(54) **Kautschukmischung mit expandierten Schichtsilikaten**

(57) Die Erfindung betrifft eine vulkanisierbare Kautschukmischung.

Zur Verbesserung von Vulkanisateigenschaften wird vorgeschlagen, dass die Kautschukmischung, bezogen auf 100 Gewichtsteile der gesamten Kautschukkomponenten in der Kautschukmischung,

- 1 bis 100 phr zumindest eines Schichtsilikates, welches mit Alkylammoniumionen der allgemeinen

Formel *NR₄ modifiziert und frei von weiteren durch vorherige Behandlung eingequollenen oder einpolymerisierten Gastmolekülen ist, und

- 1 bis 50 phr zumindest eines Covernetzers enthält.

EP 1 211 282 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine vulkanisierbare Kautschukmischung.

[0002] Kautschukmischungen werden verschiedenste Füllstoffe, wie z. B. Ruß, Kieselsäure, Alumosilikate, Kaoline, Metalloxide oder Kreide, zugesetzt. Die Füllstoffe tragen dabei nicht nur zur Verbilligung der Kautschukmischungen bei, sondern beeinflussen durch ihre spezifische Wirkung auf den Kautschuk auch die Eigenschaften der unvulkanisierten Kautschukmischung und der Vulkanisate. Aktive Füllstoffe, auch verstärkende Füllstoffe genannt, zu denen die meisten Ruße, Kieselsäure und die meisten feinteiligen Silikate zählen, verbessern im Allgemeinen eine Reihe von Vulkanisateigenschaften, wie Zugfestigkeit, Spannungswert (Modul) und Weiterreißwiderstand, während andere Eigenschaften, wie Reißdehnung und Rückprallelastizität, negativ beeinflusst werden. Die Aktivität des Füllstoffes ist dabei abhängig von der Teilchengröße, der spezifischen Oberfläche, der geometrischen Gestalt der Oberfläche und der chemischen Zusammensetzung.

[0003] In der Vergangenheit wurden die bekannten Füllstoffe in mannigfaltiger Weise untersucht, verändert und modifiziert, um ihre verstärkende Wirkung zu optimieren. Außerdem wurden neue Füllstoffklassen erschlossen, um auch andere Eigenschaften der Vulkanisate zu beeinflussen.

[0004] Die Schichtsilikate bilden eine Füllstoffklasse, wobei sich bei Schichtsilikaten das Problem ergibt, dass sie aufgrund ihrer polaren Oberfläche nicht mit herkömmlichen Kautschuken kompatibel sind. D. h. man muss sie vor der Einbringung in eine Kautschukmischung so modifizieren, dass sie organophil und mit der umgebenden Kautschukmatrix kompatibel sind. Das Schichtsilikat lässt sich nur dann gut in der Kautschukmatrix verteilen. Um dies zu erreichen, ist es seit langem bekannt, die normalerweise hydrophile Oberfläche der Schichtsilikate durch Kationenaustausch mit Alkylammoniumionen so zu modifizieren, dass sie organophil wird. Die einzelnen organisch modifizierten Schichten lagern sich parallel übereinander an und bilden kleine Stapel, in denen sich organische und anorganische Schichten regelmäßig abwechseln.

[0005] Aus derartigen organisch modifizierten Schichtsilikaten lassen sich Nanocomposite aus Polymeren und Schichtsilikaten erzeugen. Ein Nanocomposit ist dabei definiert als eine wechselwirkende Mischung aus zwei Phasen, in diesem Fall Polymer/organische Phase und Schichtsilikat/anorganische Phase, von denen eine Phase zumindest in einer Dimension in der Größenordnung einiger Nanometer liegt.

[0006] Einen Überblick über Nanocomposite auf Basis von Polymeren und Schichtsilikaten, ihre Herstellung, Charakterisierung und Verwendung findet man z. B. in dem Artikel "Polymer layered silicate nanocomposites" von M. Zanetti, S. Lomakin und G. Camino in Macromol. Mater. Eng. 279, S. 1 - 9.

Für die Herstellung von Nanocompositen auf Basis von Polymeren und Schichtsilikaten werden dort vier Verfahren vorgestellt: die In-situ-Polymerisation, die Einlagerung (Intercalation) des Polymers aus einer Lösung, die direkte Einlagerung von geschmolzenem Polymer und die Sol/Gel-Technologie. Diese Verfahren führen dazu, dass die einzelnen Schichten des Silikates aufgeweitet werden und gegebenenfalls sogar vollständig auseinander geblättert (exfoliert) werden. Die einzelnen Schichten haben eine Dicke von ca. 1 nm und sind von Polymer umgeben. Das Vorliegen von Nanocompositen in Polymerwerkstoffen ermöglicht es, die daraus hergestellten Polymerprodukte mit neuen und verbesserten Eigenschaften auszustatten. Das Konzept der Nanocomposite auf Basis von Schichtsilikaten wird vor allem im Bereich der Thermoplaste eingesetzt, um deren Eigenschaften z. B. im Hinblick auf die Zugfestigkeit zu verbessern. Für Thermoplaste sind die vier genannten Verfahren zur Herstellung von Nanocompositen anwendbar, wohingegen für Kautschuke die direkte Einlagerung des geschmolzenen Polymers aufgrund der hohen Viskositäten im herkömmlichen Verarbeitungstemperaturbereich nicht möglich ist. Die anderen drei Verfahren sind auch für Kautschuk anwendbar, allerdings sind diese Verfahren technologisch sehr aufwendig und immer mit der Verwendung von Lösungsmitteln verbunden, die im weiteren Verlauf der Verarbeitung solcher Nanocomposite z. B. für die Einmischung in eine vulkanisierbare Kautschukmischung wieder i. A. vollständig entfernt werden müssen.

[0007] Aus der WO 97/00910 ist es bekannt, einen Latex herzustellen, der Schichtsilikat mit eingelagertem Emulsionspolymer enthält. Für die Herstellung solch eines Latex wird das Schichtsilikat zunächst durch Ionenaustausch mit Oniumsalzen organophil ausgebildet und anschließend wird in einer Emulsion ein Kautschuk aus seinen Monomeren in Anwesenheit des organophilen Schichtsilikates in die Schichten des Silikates einpolymerisiert. Dabei bilden sich Nanocomposite aus. Nach der Koagulation und der Trocknung können derartige Nanocomposite in Kautschukmischungen z. B. für Reifeninnengummis mit verringerter Gaspermeabilität verwendet werden.

[0008] In der US 5,576,372 ist die Verwendung von Schichtsilikaten in Reifeninnengummis mit verringerter Gaspermeabilität beschrieben, wobei die Schichtsilikate mit einem reaktiven Kautschuk mit positiv geladenen Gruppen versehen werden. Die Schichtsilikate werden dazu mit einer Lösung, die den reaktiven Kautschuk enthält, i. A. einer Lösung mit organischem Lösungsmittel wie Toluol, behandelt. Der reaktive Kautschuk quillt in und zwischen die Schichten. Alle Lösungsmittel müssen im Anschluss vor der weiteren Verarbeitung, z. B. der Einmischung in eine Reifeninnengummimischung, entfernt werden. Darüber hinaus sind viele organische Lösungsmittel als ökologisch und toxikologisch bedenklich einzustufen.

[0009] Speziell behandelte Schichtsilikate für Kautschukmischungen mit verbesserten mechanischen Eigenschaften

und verringerter Gasdurchlässigkeit sind auch aus der US 6,103,817 bekannt. Die speziellen Schichtsilikate werden vor der Einmischung in die Kautschukmischung zunächst durch Ionenaustausch mit Oniumsalzen organophil ausgebildet und anschließend werden weitere organische Gastmoleküle aus organischem Lösungsmittel oder durch Behandeln des organophilen Schichtsilikates mit den flüssigen Gastmolekülen (bei Substanzen, die einen niedrigen Schmelzpunkt aufweisen) eingebracht/eingequollen, um den Abstand der Schichten im Schichtsilikat zu vergrößern und die Verteilung in der Kautschukmischung zu erleichtern und zu verbessern. Es können ein oder zwei verschiedene Substanzen in das Schichtsilikat eingebracht werden, wobei zumindest eine der Substanzen polare Gruppen aufweisen muss.

[0010] Den drei beschriebenen Verfahren ist gemeinsam, dass die Schichtsilikate vor der Einmischung in eine Kautschukmischung mit aufwendigen Verfahren so ausgebildet werden, dass die einzelnen Silikatschichten bereits vor der Einmischung durch Kautschukmoleküle voneinander getrennt werden, so dass Nanocomposite vorliegen.

[0011] Aus der US 6,034,164 ist es bekannt, mit Alkylammoniumionen modifizierte Schichtsilikate direkt in eine Kautschukmischung aus zwei speziellen Kautschuken ohne vorherige Einquellung oder Einpolymerisation von Kautschuk oder Gastmolekülen einzumischen. Bei den Kautschuken handelt es sich zum einen um ein nicht-ionisches Polymer mit einem Molekulargewicht > 50000 g/mol und zum anderen um ein nicht-ionisches Polymer, das kompatibel mit dem ersten Polymer ist und dessen Molekulargewicht kleiner ist als das des ersten Polymers. Man erhält durch die während des Mischprozesses auftretenden Kräfte in der Mischung Schichtpakete aus modifiziertem Schichtsilikat mit einer Dicke von mehr als 10 nm. Das vollständige Auseinanderblättern (Exfoliation) soll dabei vermieden werden. Derartige Kautschukmischungen können für die Herstellung von gasundurchlässigen Elastomermembranen, wie z. B. Reifeninnengummis oder Heizbälgen, verwendet werden. Die Vulkanisate weisen verbesserte Spannungswerte bei gleichzeitig erhöhter Reißdehnung, gemessen im uniaxialen Zugversuch, auf. Derartige Mischungen können noch verstärkt zum Fließen neigen, was z. B. aus nahezu gleichbleibenden Spannungswerten bei 100 und 300 % Dehnung ersichtlich wird. Es ist bei diesen Mischungen darauf zu achten, dass das höhermolekulare und das niedermolekulare Polymer miteinander verträglich sind.

[0012] Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Kautschukmischung bereitzustellen, die sich einfach und umweltfreundlicher herstellen lässt und deren Vulkanisate sich durch einen hohen Spannungswert und einen hohen Weiterreißwiderstand bei gleichzeitig guter Reißdehnung oder eine hohe Reißdehnung bei gleichzeitig gutem Spannungswert und gutem Weiterreißwiderstand auszeichnen. Es sollen demnach Materialien bereitgestellt werden, die trotz hoher Härte, Moduli und Festigkeit keine Versprödung zeigen.

[0013] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch, dass die Kautschukmischung, bezogen auf 100 Gewichtsteile der gesamten Kautschukkomponenten in der Kautschukmischung,

- 1 bis 100 phr zumindest eines Schichtsilikates, welches mit Alkylammoniumionen der allgemeinen Formel $^+NR_4$ modifiziert und frei von weiteren durch vorherige Behandlung eingequollenen oder einpolymerisierten Gastmolekülen ist, und
- 1 bis 50 phr zumindest eines Covernetzters enthält.

[0014] Die in dieser Schrift verwendete Angabe phr (parts per hundred parts of rubber by weight) ist die in der Kautschukindustrie übliche Mengenangabe für Mischungen. Die Dosierung der Gewichtsteile der einzelnen Substanzen wird dabei stets auf 100 Gewichtsteile der gesamten Masse aller in der Mischung vorhandenen Kautschuke bezogen.

[0015] Covernetzter, auch Coagenzien genannt, sind bekannt als Substanzen, die Kautschukmischungen zugesetzt werden, um den Vernetzungsgrad zu erhöhen.

[0016] Überraschenderweise kann bei der Kautschukmischung mit der erfindungsgemäßen Kombination von modifiziertem Schichtsilikat mit Covernetzter festgestellt werden, dass der bei herkömmlichen Kautschukmischungen i. A. auftretende Konflikt zwischen Spannungswert und Reißdehnung der Vulkanisate gelöst werden kann. Zum einen kann man Mischungen herstellen, bei deren Vulkanisaten trotz einer starken Verbesserung des Spannungswertes und des Weiterreißwiderstandes die Reißdehnung auf gutem Niveau verbleibt. Zum anderen kann man auch Mischungen erzeugen, deren Vulkanisate eine sehr hohe Reißdehnung zeigen und deren Spannungswert und Weiterreißwiderstand aber gleich bleiben. Diese Effekte konnten erzielt werden, obwohl das Schichtsilikat nicht speziell in der Art vorbehandelt wurde, dass weitere Gastmoleküle, wie z. B. Kautschuk oder Substanzen mit polaren Gruppen, zwischen die Schichten des Silikates eingequollen oder einpolymerisiert wurden. Auch auf eine Verwendung von nicht-ionischen Polymeren mit einem Molekulargewicht < 50000 g/mol kann verzichtet werden.

[0017] Die genannten Effekte sind unerwartet, da bei herkömmlichen Mischungen ohne Schichtsilikate eine Erhöhung des Spannungswertes üblicherweise mit einer Verschlechterung der Reißdehnung einhergeht. Eine harte und mechanisch feste vulkanisierte Mischung ist nämlich i. A. spröder und reißt dadurch früher. Dabei ist es unabhängig davon, ob man den Spannungswert z. B. durch eine Erhöhung des Rußanteils oder einen höheren Vernetzungsgrad erreicht; beides wirkt sich negativ auf die Reißdehnung aus. Eine vulkanisierte Mischung dagegen, die nicht so einfach reißt, z. B. durch Verringerung des Vernetzungsgrades oder Verringerung des Rußanteils, weist einen geringen Span-

nungswert auf.

[0018] Eine Ursache für den überraschenden Effekt der erfindungsgemäßen Mischung könnte sein, dass die mit Alkylammoniumionen modifizierten, organophilen und schichtaufgeweiteten Schichtsilikate sich beim Mischvorgang gut in der umgebenden Kautschukmatrix verteilen und gegebenenfalls sogar weitgehend exfolieren - obwohl vor der Einmischung neben den Ammoniumionen keine weiteren Gastmoleküle zwischen die Schichten eingequollen oder einpolymerisiert wurden - und während des Mischen, der Weiterverarbeitung und der Vulkanisation eine Anbindung des modifizierten Schichtsilikates an die umgebenden Kautschukmoleküle über den Covernetzer im Zusammenspiel mit dem in der vulkanisierbaren Kautschukmischung vorhandenen Vernetzungsmittel erfolgt.

[0019] Die erfindungsgemäßen Mischungen weisen außerdem die Vorteile auf, dass sie als Vulkanisate durch die Anwesenheit der dünnen Plättchen des Schichtsilikates eine gute Sperrwirkung für Gase und Flüssigkeiten haben und eine hohe Beständigkeit gegen unterschiedlichste organische Medien aufweisen. Zusätzlich besitzen die Vulkanisate eine gute Flammwidrigkeit.

Die sehr dünnen Plättchen des exfolierten Schichtsilikates richten sich bei der Verarbeitung der Mischung aus (Richteffekt, Anisotropie) und bewirken eine zweidimensionale Verstärkung. Das Vulkanisat nimmt anisotrope Eigenschaften an. Mit herkömmlichen, nicht modifizierten Schichtsilikaten kann eine solche zweidimensionale Verstärkung kaum erreicht werden, da die einzelnen Schichten des Silikates nicht exfoliert werden, sondern als größere Anhäufungen in der Mischung vorliegen.

[0020] Die erfindungsgemäßen Kautschukmischungen können für die Herstellung von unterschiedlichsten Produkten verwendet werden. Nur beispielhaft seien hier Fahrzeugreifen, Antriebsriemen, Schläuche, Luftfedern, elastomerbeschichtete Stoffe, Schwingungsdämpfer, Transportbänder, Dichtungen, Membranen und Manschetten genannt.

[0021] Die erfindungsgemäße Kautschukmischung kann 1 bis 100 phr modifiziertes Schichtsilikat aufweisen, wobei hohe Mengen besonders dann eingesetzt werden, wenn man eine geringe Gasdurchlässigkeit der Vulkanisate anstrebt. Besonders bevorzugt ist allerdings, wenn die Kautschukmischung 2 bis 25 phr des Schichtsilikates enthält, denn schon diese geringen Mengen reichen im Zusammenspiel mit dem Covernetzer aus, um Vulkanisate mit hohem Niveau von Spannungswert, Weiterreißwiderstand und Reißdehnung zu erhalten, wobei andere gewünschte Vulkanisateigenschaften ebenfalls nicht verschlechtert werden.

[0022] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung enthält die Kautschukmischung 2 bis 35 phr des Covernetzers. Diese Mengen an Covernetzer reichen aus, um die Vulkanisateigenschaften zu verbessern und eine ausreichende Anbindung des modifizierten Schichtsilikates an die umgebenden Kautschukmoleküle zu bewirken.

[0023] Als Ausgangsmaterial für die modifizierten Schichtsilikate können alle dem Fachmann bekannten natürlichen und synthetischen Schichtsilikate, die zum Ionenaustausch geeignet sind, wie z. B. Montmorillonite, Smektitte, Kaolinite und deren Gemische, die z. B. als unterschiedlichste Tonminerale (z. B. Bentonit und Kaolin) in der Natur auftreten, verwendet werden. Die einzelnen Schichten der verwendeten Schichtsilikate sollten eine Schichtdicke von 0,8 bis 2,0 nm und einen mittleren Durchmesser von 80 bis 800 nm aufweisen. Die kleinen, extrem dünnen Plättchen können optimal in der Kautschukmischung verteilt und dort angebunden werden.

[0024] Die Oberfläche der Schichtsilikate ist durch Kationenaustausch mit Alkylammoniumionen der allgemeinen Formel $^+NR_4$ modifiziert, wobei das modifizierte Schichtsilikat einen bevorzugten Kohlenstoffgehalt von 5 bis 50 Gew.-% aufweist. Die R in dem zur Modifizierung verwendeten Alkylammoniumion können gleich oder verschieden sein und ausgewählt sein aus der Gruppe, bestehend aus Wasserstoff, substituierten oder unsubstituierten, gesättigten oder ungesättigten Alkylgruppen mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen mit oder ohne Verzweigung und substituierten oder unsubstituierten Aryl- und Benzylgruppen, wobei zumindest ein R eine substituierte oder unsubstituierte, gesättigte oder ungesättigte Alkylgruppe mit mehr als 8 Kohlenstoffatomen ist. Dadurch werden Schichtsilikate erzeugt, deren Abstände zwischen den einzelnen Schichten vor einer weiteren Verarbeitung oder Einmischung bei 1,1 bis 5 nm liegen. Besonders bevorzugt ist, wenn für die erfindungsgemäße Kautschukmischung ein Schichtsilikat verwendet wird, das mit einem Dimethyldioctadecyl-, einem Benzyldioctadecylmethyl- oder einem Heptadec-8-en-1-yltrimethylammoniumion modifiziert ist. Derart modifizierte Schichtsilikate haben sich als besonders vorteilhaft bei der Lösung des Konfliktes zwischen Spannungswert und Reißdehnung erwiesen.

[0025] Die vulkanisierbare Kautschukmischung kann als Kautschukkomponenten alle dem Fachmann bekannten Kautschuktypen, wie z. B. Naturkautschuk, synthetisches Polyisopren, Polybutadien, Styrol-Butadien-Copolymer, Butylkautschuk, Ethylen-Propylen-Dienkautschuk (EPDM), Ethylen-Propylen-Copolymer, enthalten. Bevorzugt ist allerdings, wenn die Kautschukmischung als Kautschukkomponenten zumindest einen Kautschuk mit polaren Gruppen, vorzugsweise nur einen oder mehrere Kautschuke mit polaren Gruppen, z. B. Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, hydrierten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (HNBR), hydrierten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk mit Seitengruppen für verbesserte Kälteflexibilität, carboxylierten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Styrol-Butadien-Copolymere und -Pfpfopolymere mit weiteren ungesättigten polaren Monomeren, Silikonkautschuk, Ethylen-Vinylacetat-Kautschuk, Ethylen-Acryl-Elastomere, Kautschuke mit Halogenatomen wie Chlorprenkautschuk, Fluorkautschuk, Epichlorhydrin-Kautschuk, alkyliertes chloresulfoniertes Polyethylen, chloresulfoniertes Polyethylen, chloriertes Polyethylen, enthält. Es hat sich gezeigt, dass Kautschuke mit polaren Gruppen die Anbindung des modifizierten Schichtsilikates an den Kautschuk mit Hilfe

des Covernetzers noch unterstützen und man damit zu einer besonders guten Verstärkung gelangt. Zusätzlich zeichnen sich die Kautschuke mit polaren Gruppen durch eine hohe Beständigkeit gegen Öle und viele Chemikalien aus.

[0026] Vorzugsweise handelt es sich bei den Kautschuken mit den polaren Gruppen um hydrierten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk oder Chloropren-Kautschuk. Neben der Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien zeichnet sich Chloropren-Kautschuk durch seine besonders hohe Abriebbeständigkeit aus. Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk weist zusätzlich ein gutes Alterungsverhalten und hohe Heißluftbeständigkeit auf.

[0027] Die erfindungsgemäße Kautschukmischung kann mit einem peroxidischen Vernetzungssystem, i. A. mit organischen Peroxiden wie z. B. 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert.-butylperoxy)hexan, Di-tert.-butyl-peroxid, Tert.-Butylperbenzoat, Dicumylperoxid und 1,4-Bis(tert.-butylperoxyisopropyl)benzol, vulkanisiert werden. Dabei wird der oder werden die Covernetzer vorteilhafterweise ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus α,β -ungesättigten Säuren, Metallsalzen von α,β -ungesättigten Säuren, Estern der Acrylsäure, Estern der Methacrylsäure, aromatischen Allylethern, Allylcyanuraten, Bismaleinimid und 1,3-Bis(citraconimidomethyl)benzol. Diese Covernetzer werden durch das peroxidische Vernetzungssystem aktiviert und können dann in einem radikalischen Prozess sowohl mit den organischen Resten der Ammoniumionen auf der Oberfläche des Schichtsilikates als auch mit den umgebenden Kautschukmolekülen reagieren und so eine Anbindung des Schichtsilikates an den Kautschuk bewirken.

Im Folgenden seien Beispiele für vorteilhaft mit dem peroxidischen Vernetzungssystem wirkende Covernetzer genannt:

α,β -ungesättigte Säuren: z. B. Acrylsäure, Methacrylsäure

Metallsalze von α,β -ungesättigten Säuren: z. B. Zinkdiacrylat, Zinkdimethacrylat Ester der Acrylsäure: z. B. Trimethylolpropantriacyrat, Pentaerythritoltriacyrat, Neopentylglykoldiacrylat, Tetraethylenglykoldiacrylat, Ester aus Acrylsäure und Hydroxybenzolen oder Hydroxynaphthalinen

Ester der Methacrylsäure: z. B. Trimethylolpropantrimethacrylat, Tetraethylenglykoldimethacrylat, Ester aus Methacrylsäure und Hydroxybenzolen oder Hydroxynaphthalinen

aromatische Allylester: z. B. Diallylphthalat, Diallylisophthalat, Diallylterephthalat, Triallyltrimellitat

Allylether: z. B. Bis(allyl)polyethylenglycole, Bis(allyl)alkandiole

Allylcyanuraten: z. B. Triallylcyanurat, Triallylisocyanurat

[0028] Die erfindungsgemäße Kautschukmischung kann auch mit einem Vernetzungssystem auf Schwefelbasis, d. h. mit Schwefel oder Schwefelspendern, gegebenenfalls in Anwesenheit von Beschleunigern, vulkanisiert werden. Dabei wird als Covernetzer vorteilhafterweise ein zu einem Harz vernetzendes System verwendet. Als zu einem Harz vernetzende Systeme können dabei z. B. solche auf der Basis von Phenol oder einem Phenolderivat und Formaldehyd oder einem Formaldehydspender, von Inden und Cumaron, von Epoxid, von Kohlenwasserstoffen oder Alkylvinylethern verwendet werden. Das zu einem Harz vernetzende System ermöglicht während der Vulkanisation mit Schwefel eine zusätzliche Vernetzungsreaktion, die auch eine Anbindung des modifizierten Schichtsilikates an den Kautschuk über ein zusätzliches Netzwerk aus Harz erlaubt. Vorzugsweise wird ein System auf Basis von Phenol oder einem Phenolderivat und Formaldehyd oder einem Formaldehydspender verwendet. Eine Reaktion von Formaldehyd bzw. Formaldehydspender und Phenol bzw. Phenolderivat mit dem modifizierten Schichtsilikat kann besonders leicht erfolgen, wenn die Alkylammoniumionen zumindest einen aromatischen Rest R aufweisen, der einfach mit in die Vernetzungsreaktion zum Harz einbezogen werden kann.

[0029] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung enthält die Kautschukmischung zumindest ein niedermolekulares Polymer mit einem mittleren Molekulargewicht von weniger als 150000 g/mol, vorzugsweise ein Polyalkylenglykol, Ethylen-Propylen-Dienkautschuk, maleinsäureanhydridgepropfter Ethylen-Propylen-Dienkautschuk, Acrylnitril-Butadien-Kautschuk oder trans-Polyoctenamer. Bei den niedermolekularen Polymeren kann es sich auch um solche handeln, die mit der umgebenden Kautschukmatrix wenig verträglich sind. Die Vorteile dieser Weiterbildung sind darin zu sehen, dass Vulkanisate aus solchen Kautschukmischungen eine verringerte Neigung zum Fließen, d. h. einen geringeren Druckverformungsrest, und eine geringe Dämpfung, d. h. eine hohe Rückprallelastizität, aufweisen. Durch die Zugabe der niedermolekularen Polymere lässt sich je nach Einsatzzweck die gewünschte Dämpfung einstellen.

[0030] Die erfindungsgemäßen Kautschukmischungen können weitere in der Kautschukindustrie übliche Füll- und Zusatzstoffe enthalten.

[0031] So kann die Kautschukmischung als weitere Füllstoffe z. B. feinverteilte, gefällte Kieselsäure, Ruß, Aluminiumoxide, Alumosilicate, Kreide, Stärke, Magnesiumoxid, Titandioxid oder Kautschukgele enthalten. Der Gesamtgehalt an Füllstoff kann dabei bis zu 150 phr betragen. Auch Kurzfasern z. B. aus Polyamid, Aramid oder Polyester können der Kautschukmischung zugemengt sein.

[0032] Des Weiteren kann die erfindungsgemäße Kautschukmischung übliche Zusatzstoffe in üblichen Gewichtsteilen enthalten. Zu diesen Zusatzstoffen zählen Alterungsschutzmittel, wie z. B. N-Phenyl-N'-(1,3-dimethylbutyl)-p-phenyldiamin (6PPD), N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenyldiamin (IPPD), 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydrochinolin (TMQ), Zinksalze von 4- und 5-Methylmercaptobenzimidazol und andere Substanzen wie sie beispielsweise aus J. Schnetger,

Lexikon der Kautschuktechnik, 2. Auflage, Hüthig Buch Verlag, Heidelberg, 1991, S. 42-48 bekannt sind, Silankuppelungsagenzien wie z. B. Organosilanpolysulfide mit zwei bis acht Schwefelatomen und Vinylsilane, Verarbeitungshilfsmittel und Weichmacher wie z. B. Zinkoxid, Fettsäuren wie Stearinsäure, aromatische, naphthenische und/oder paraffinische Prozeßöle, Rapsöl und Wachse, Mastikationshilfsmittel wie z. B. 2,2'-Dibenzamidodiphenyldisulfid (DBD),

Flammschutzmittel und Gleitmittel.

[0033] Wird die Vulkanisation in Anwesenheit von Schwefel oder Schwefelspendern, d. h. mit einem Vernetzungssystem auf Schwefelbasis, durchgeführt, wobei als Schwefelspender beispielsweise Thiuramderivate wie Tetrabenzylthiuramdisulfid und Dipentamethylthiuramtetrasulfid, Morpholinderivate wie Dimorpholydisulfid, Dimorpholyltetrasulfid und 2-Morpholinodithiobenzothiazol sowie Caprolactamdisulfid verwendet werden können, kann die Kautschukmischung des Weiteren vulkanisationsbeeinflussende Substanzen wie Vulkanisationsbeschleuniger, Vulkanisationsverzögerer und Vulkanisationsaktivatoren in üblichen Mengen enthalten, um die erforderliche Zeit und/oder die erforderliche Temperatur der Vulkanisation zu kontrollieren und die Vulkanisateigenschaften zu verbessern. Die Vulkanisationsbeschleuniger können dabei zum Beispiel ausgewählt sein aus folgenden Beschleunigergruppen: Thiazolbeschleuniger wie z. B. 2-Mercaptobenzothiazol, Sulfenamidbeschleuniger wie z. B. Benzothiazyl-2-cyclohexylsulfenamid, Guanidinbeschleuniger wie z. B. Diphenylguanidin, Thiurambeschleuniger wie z. B. Tetramethylthiuramdisulfid, Dithiocarbamatbeschleuniger wie z. B. Zinkdibenzylthiocarbamat, Aminbeschleuniger wie z. B. Cyclohexylethylamin, Thioharnstoffe wie z. B. Ethylenthioharnstoff (ETU), Xanthogenatbeschleuniger, Disulfide. Die Beschleuniger können auch in Kombination miteinander eingesetzt werden, wobei sich synergistische Effekte ergeben können.

[0034] Die Herstellung der erfindungsgemäßen Kautschukmischung erfolgt auf herkömmliche Art und Weise in einer oder mehreren Mischstufen. Anschließend wird diese weiterverarbeitet und in die gewünschte Form gebracht. Dann wird in der dem Fachmann bekannten Art und Weise vulkanisiert, wobei die erhaltenen Produkte Vorteile hinsichtlich Spannungswert, Weiterreißwiderstand und Reißdehnung aufweisen.

[0035] Die Erfindung soll nun anhand von einigen Ausführungsbeispielen, die in den Tabellen 1 bis 3 zusammengefasst sind, näher erläutert werden, ohne jedoch auf diese Beispiele beschränkt zu sein.

[0036] Bei sämtlichen in den Tabellen 1 und 3 enthaltenen Mischungsbeispielen sind die angegebenen Mengenangaben Gewichtsteile, die auf 100 Gewichtsteile Gesamtkautschuk bezogen sind (phr). In Tabelle 2 sind die Mengenangaben Gewichtsteile, die auf 100 Gewichtsteile HNBR bezogen sind. Die zu den entsprechenden Mischungen ermittelten Materialeigenschaften schließen sich in den Tabellen unterhalb der Mischungszusammensetzungen an. Alle Mischungen ließen sich mit dem Fachmann bekannten Verfahren einfach und unproblematisch mischen. Mit V bezeichnete Mischungen dienen als Vergleichsmischungen. Mit E sind erfindungsgemäße Mischungen bezeichnet.

[0037] In der Tabelle 1 sind peroxidisch vernetzte Mischungen aufgeführt, bei denen Zinkdiacrylat, unmodifiziertes Schichtsilikat, mit Dimethyldioctadecylammoniumionen modifiziertes Schichtsilikat und niedermolekulares Polymer allein oder in Kombination miteinander eingesetzt werden. Eine Vergleichsmischung ohne die genannten Substanzen ist ebenfalls in der Tabelle enthalten.

[0038] In der Tabelle 2 sind peroxidisch vernetzte Mischungen aufgeführt, die ausgehend von der Mischung E1 hergestellt wurden und die neben Zinkdiacrylat weitere Covernetzer oder spezielle niedermolekulare Polymere enthalten.

[0039] Tabelle 3 zeigt Mischungen, die mit einem Vernetzungssystem auf Schwefelbasis, nämlich mit einem Schwefelspender, vernetzt sind. Als Covernetzer wird ein zu einem Harz vernetzendes System auf Basis von einem Resorcinderivat und einem Formaldehydspender eingesetzt. Das Schichtsilikat ist mit Benzyldioctadecylmethylammoniumionen modifiziert.

[0040] Die verschiedenen Mischungen wurden bei 180 °C über maximal 30 min vulkanisiert und der Vulkanisationsprozess über ein rotorloses Vulkameter (MDR = Moving Disc Rheometer) gemäß DIN 53 529 verfolgt. Daraus wurden die Anfangs- und Endverformungskräfte F_a und F_b und deren Differenz als Maß für den Vernetzungsgrad und die Anbindung zum Füllstoff ermittelt.

[0041] Aus sämtlichen Mischungen wurden Prüfkörper durch 10-minütige (Mischungen der Tabellen 1 und 2) oder 20-minütige (Mischungen der Tabelle 3) Vulkanisation in einer Presse bei 180 °C hergestellt und mit diesen Prüfkörpern für die Kautschukindustrie typische Materialeigenschaften bestimmt. Für die Tests an Prüfkörpern wurden folgende Testverfahren angewandt:

- Shore-A-Härte bei Raumtemperatur gemäß DIN 53 505
- Rückprallelastizität bei Raumtemperatur gemäß DIN 53 512
- Zugfestigkeit bei Raumtemperatur gemäß DIN 53 504
- Reißdehnung bei Raumtemperatur gemäß DIN 53 504
- Spannungswerte bei 50 und 100 % Dehnung bei Raumtemperatur gemäß DIN 53 504
- Weiterreißwiderstand bei Raumtemperatur gemäß DIN 53 507
- Druckverformungsrest gemäß DIN 53 517, Zusammendrücken über 24 h bei 140 °C, Abkühlen im zusammenge-drückten Zustand

EP 1 211 282 A1

- Zugverformungsrest gemäß DIN 53 518, Dehnung über 24 h bei 100 °C, Abkühlen im eingespannten Zustand

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Tabelle 1

Bestandteile	Einheit	V1	V2	V3	V4	E1	E2	V5	V6	E3
HNBR ¹	phr	100	100	100	100	100	100	95	95	95
Zinkdiacrylat	phr	-	25	-	25	25	25	-	-	25
EPDM (niedermolekular) ²	phr	-	-	-	-	-	-	5	5	5
Russ N339	phr	15	15	15	15	15	-	15	15	15
Unmodifiziertes Schichtsilikat ³	phr	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Modifiziertes Schichtsilikat ⁴	phr	-	-	5	-	5	15	-	10	10
Weichmacher	phr	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Zinkoxid	phr	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Alterungsschutzmittel	phr	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Organisches Peroxid ⁵	phr	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Eigenschaften										
F _a	dNm	0,79	0,56	0,88	0,60	0,76	1,20	0,78	1,07	1,25
F ₀	dNm	12,35	19,34	12,33	19,20	30,19	49,94	11,76	12,17	44,47
F ₀ -F _a	dNm	11,58	18,78	11,45	18,60	29,43	48,74	10,98	11,1	43,22
Shorehärte	Shore A	53	67	58	67	76	84	51	61	83
Rückprallelastizität	%	-	46	-	47	41	41	-	-	-
Zugfestigkeit	MPa	30,4	33,9	28,1	31,0	31,0	26,9	27,9	25,4	25,6
Reißdehnung	%	560	403	556	401	397	432	554	551	376
Spannungswert 50 %	MPa	0,9	1,9	1,2	1,8	3,2	5,0	0,8	1,4	4,8
Spannungswert 100 %	MPa	1,1	3,9	1,6	3,6	5,8	7,9	1,1	1,9	7,6
Weiterreißwiderstand	N/mm	8,1	6,1	8,0	6,2	8,9	13,5	6,8	8,2	8,2

Tabelle 2

Bestandteile	Einheit	E1	E4	E5	E6	E7	E8	E9
HNBR ¹	Gew.-teile	100	100	100	100	100	100	100
Zinkdiacrylat	Gew.-teile	25	25	25	25	25	25	25
Russ N339	Gew.-teile	15	15	15	15	15	15	15
Modifiziertes Schichtsilikat ⁴	Gew.-teile	5	5	5	5	5	5	5
Weichmacher	Gew.-teile	5	5	5	5	5	5	5
Zinkoxid	Gew.-teile	10	10	10	10	10	10	10
Alterungsschutzmittel	Gew.-teile	2	2	2	2	2	2	2
Organisches Peroxid ⁵	Gew.-teile	5	5	5	5	5	5	5
Bismaleinimid	Gew.-teile	-	5	-	-	-	-	-
Triallylcyanurat 70 %ig ⁶	Gew.-teile	-	-	7	-	-	-	-
Phthalsäureanhydrid	Gew.-teile	-	-	-	5	-	-	-
Polyethylenglycol 1500	Gew.-teile	-	-	-	-	5	-	-
trans-Polyoctenamer ⁷	Gew.-teile	-	-	-	-	-	20	-
maleinsäuregepropftes EPDM ⁸	Gew.-teile	-	-	-	-	-	-	20

Tabelle 2 (fortges.)

Eigenschaften	Einheit	E1	E4	E5	E6	E7	E8	E9
F _a	dNm	0,76	0,65	0,57	0,8	0,72	0,68	1,01
F ₀	dNm	30,19	35,28	31,92	27,23	24,44	26,42	26,29
F ₀ -F _a	dNm	29,43	34,63	31,35	26,43	23,72	25,74	25,28
Shorehärte	Shore A	76	79	78	73	70	74	71
Rückprallelastizität	%	41	39	40	43	43	45	45
Zugfestigkeit	MPa	31,0	27,4	25,4	28,4	32,9	28,3	30,4
Reißdehnung	%	397	281	312	394	484	400	421
Spannungswert 50 %	MPa	3,2	4,6	3,7	3,1	2,4	3,2	2,8
Spannungswert 100 %	MPa	5,8	9,6	7,1	6,0	4,1	5,7	5,1
Weiterreißwiderstand	N/mm	8,8	5,1	6,0	6,6	9,3	8,7	7,0
Druckverformungsrest	%	65	55	53	53	58	54	54

Tabelle 3

Bestandteile	Einheit	V6	V7	E10	E11
Chloroprenkautschuk ⁹	phr	100	100	100	100
Russ N990	phr	22	7	7	7
Kieselsäure	phr	20	20	20	20
Silankupplungsagens ¹⁰	phr	2,2	2,2	2,2	-
Modifiziertes Schichtsilikat ¹¹	phr	-	15	15	15-
Zinkoxid	phr	4	4	4	4
Magnesiumoxid	phr	3	3	3	3
Weichmacher	phr	16	16	16	16
Lichtschutzwachs	phr	1	1	1	1
Stearinsäure	phr	1	1	1	1
Alterungsschutzmittel	phr	4	4	4	4
Schwefelspender TBzTD ¹²	phr	2,2	2,2	2,2	2,2
Beschleuniger	phr	1,5	1,5	1,5	1,5
Resorcinderivat ¹³	phr	-	-	4,5	4,5
Formaldehydspender HMMM ¹⁴	phr	-	-	2,3	2,3
Eigenschaften					
Shorehärte	Shore A	50	59	61	60
Rückprallelastizität	%	55	52	48	50
Zugfestigkeit	MPa	12,5	12,3	12,5	17,4
Reißdehnung	%	510	649	611	726
Spannungswert 100 %	MPa	1,2	1,6	2	2
Zugverformungsrest	%	20,4	35,4	29,4	28,5
Weiterreißwiderstand	N/mm	8,0	15,7	18,8	18,3

- 1 hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Acrylnitrilgehalt 34 %, Restgehalt an
Doppelbindungen: 4 %, Mooney Viskosität ML (1+4) 100 °C: 58
- 5 2 niedermolekularer Ethylen-Propylen-Dienkautschuk, Trilene 65, Uniroyal Chemical
Ltd., England
- 3 Montmorillonit
- 10 4 Schichtsilikat Montmorillonit modifiziert mit Dimethyldioctadecylammoniumionen,
Kohlenstoffgehalt ca. 30 Gew.-%
- 5 1,4-Bis(tert.-butylperoxyisopropyl)benzol
- 15 6 Triallylcyanurat 70 %ig auf Trägermaterial Kieselsäure
- 7 Vestenamer 8012, Schill & Seilacher, Deutschland
- 8 Exxelor VA 1803, ExxonMobil Chemical, Deutschland
- 20 9 Baypren 126, Bayer AG, Deutschland
- 10 X50S, Degussa-Hüls, Deutschland
- 11 Schichtsilikat Montmorillonit modifiziert mit Benzylodioctadecylmethylammoniumionen,
Kohlenstoffgehalt ca. 25 Gew.-%
- 25 12 Tetrabenzylthiuramdisulfid
- 13 Cohedur RK, Bayer AG, Deutschland
- 30 14 Hexamethoxymethylmelamin

[0042] Aus der Tabelle 1 wird ersichtlich, dass erst die Kombination von Zinkdiacrylat als Covernetzer mit modifiziertem Schichtsilikat (E1 und E2) die gewünschten Eigenschaftsverbesserungen der Vulkanisate hinsichtlich der Spannungswerte und des Weiterreißwiderstandes bei noch guter Reißdehnung erbringt, wobei ein Vergleich mit den Mischungen V2 und V3 belegt, dass diese Verbesserungen nicht auf rein additiven Effekten beruhen. Covernetzer (V2) oder Schichtsilikat (V3) allein zeigen ebenso wie der Einsatz von unmodifiziertem Schichtsilikat mit Covernetzer (V4) nicht die gewünschten Eigenschaftsverbesserungen. Würde man versuchen, bei einer ansonsten identischen Mischung die Spannungswerte in bekannter Weise durch Zugabe einer größeren Menge an Peroxid zu erhöhen, so wäre dies immer mit einer deutlichen Verminderung der Reißdehnung verbunden.

Aus der starken Zunahme von F_a - F_a bei den erfindungsgemäßen Mischungen im Vergleich zu den herkömmlichen Mischungen, kann man schließen, dass vermutlich eine sehr gute Anbindung des modifizierten Schichtsilikates an die umgebenden Kautschukmoleküle vorliegt.

[0043] Dosierte man niedermolekulare Polymere, wie niedermolekulares EPDM, zu den Mischungen, so hat das Polymer ohne die Anwesenheit von Covernetzer (V5) nur einen minimalen Einfluss auf die Vulkanisateigenschaften. Mit modifiziertem Schichtsilikat und niedermolekularem EPDM (V6) erzielt man zwar etwas bessere Vulkanisateigenschaften, die höchsten Spannungswerte und Weiterreißwiderstände erhält man aber erst bei Einsatz von Covernetzer, modifiziertem Schichtsilikat und niedermolekularem EPDM.

[0044] Tabelle 2 belegt, dass die Zudosierung weiterer Covernetzer oder niedermolekularer Polymere zusätzliche Vorteile in den Vulkanisateigenschaften bringen kann. Z. B. kann dadurch das Fließen der Vulkanisate verringert werden, was sich im Vergleich zu der E1 in niedrigeren Druckverformungsresten widerspiegelt. Auch das Dämpfungsverhalten, messbar über die Rückprallelastizität, kann beeinflusst und damit gesteuert werden. So wird beispielsweise die Dämpfung der Vulkanisate aus den Mischungen E6 bis E9 im Vergleich zu Vulkanisaten aus der E1 weiter verbessert.

[0045] Bei den Vulkanisaten aus den Mischungen der Tabelle 3 zeigt sich, dass die erfindungsgemäßen Mischungen E10 und E11 im Vergleich zu den Mischungen V6 und V7 einen besonders hohen Weiterreißwiderstand bei besonders guter Reißdehnung und auch noch etwas verbessertem Spannungswert bei 100 % Dehnung aufweisen. Diese guten Werte werden überraschenderweise auch erzielt, wenn man, wie bei der Mischung E11, auf das Silankupplungsagens,

welches zur Anbindung der Kieselsäure an der den Kautschuk dient, verzichtet.

[0046] Ähnliche Ergebnisse wie in der Tabelle 3 wurden auch für schwefelvernetzte Kautschukmischungen mit HNBR als Kautschuk und mit dem Harzsystem (Resorcinderivat/Formaldehydspender) und dem Schichtsilikat (modifiziert mit Benzyldioctadecylmethylammoniumionen) aus Tabelle 3 erzielt. So wiesen die Vulkanisate der Ausgangsmischung ohne ein zu einem Harz vernetzendes System und ohne modifiziertes Schichtsilikat einen Spannungswert 100 % von 2,6 MPa, eine Zugfestigkeit von 29,9 MPa, eine Reißdehnung von 562 % und einen Weiterreißwiderstand von 25,6 N/mm auf, während die gleiche Mischung mit einem zu einem Harz vernetzenden System und einem modifizierten Schichtsilikat folgende Eigenschaften aufwies: Spannungswert 100 %: 3,6 MPa, Zugfestigkeit: 24,3 MPa, Reißdehnung: 617 % und Weiterreißwiderstand: 47,1 N/mm.

Patentansprüche

1. Vulkanisierbare Kautschukmischung enthaltend, bezogen auf 100 Gewichtsteile der gesamten Kautschukkomponenten in der Kautschukmischung,
 - 1 bis 100 phr zumindest eines Schichtsilikates, welches mit Alkylammoniumionen der allgemeinen Formel $*NR_4$ modifiziert und frei von weiteren durch vorherige Behandlung eingequollenen oder einpolymerisierten Gastmolekülen ist, und
 - 1 bis 50 phr zumindest eines Covernetzers.
2. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie 2 bis 25 phr des Schichtsilikates enthält.
3. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie 2 bis 35 phr des Covernetzers enthält.
4. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die einzelnen Schichten des Schichtsilikats eine Schichtdicke von 0,8 bis 2,0 nm und einen mittleren Durchmesser von 80 bis 800 nm aufweisen.
5. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass das modifizierte Schichtsilikat einen Kohlenstoffgehalt von 5 bis 50 Gew.-% aufweist.
6. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die R in dem Alkylammoniumion gleich oder verschieden sein können und ausgewählt sind aus der Gruppe, bestehend aus Wasserstoff, substituierten oder unsubstituierten, gesättigten oder ungesättigten Alkylgruppen mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen mit oder ohne Verzweigung und substituierten oder unsubstituierten Aryl- und Benzylgruppen, wobei zumindest ein R eine substituierte oder unsubstituierte, gesättigte oder ungesättigte Alkylgruppe mit mehr als 8 Kohlenstoffatomen ist.
7. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Alkylammoniumion ein Dimethyldioctadecyl-, ein Benzyldioctadecylmethyl- oder ein Heptadec-8-en-1-yltrimethylammoniumion ist.
8. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie als Kautschukkomponenten zumindest einen Kautschuk mit polaren Gruppen enthält.
9. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie als Kautschukkomponenten nur einen oder mehrere Kautschuke mit polaren Gruppen enthält.
10. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach Anspruch 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kautschuk mit den polaren Gruppen hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk oder Chloroprenkautschuk ist.
11. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie ein peroxidisches Vernetzungssystem enthält.
12. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass der oder die Covernetzer

EP 1 211 282 A1

ausgewählt ist bzw. sind aus der Gruppe, bestehend aus α,β -ungesättigten Säuren, Metallsalzen von α,β -ungesättigten Säuren, Estern der Acrylsäure, Estern der Methacrylsäure, aromatischen Allylethern, Allylethern, Allylcyanuraten, Bismaleinimid und 1,3-Bis(Citraconimidomethyl)benzol.

- 5 13. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**,
dass sie ein Vernetzungssystem auf Schwefelbasis enthält.
- 10 14. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Covernetzer ein zu
einem Harz vernetzendes System, vorzugsweise auf der Basis von Phenol oder einem Phenolderivat und Form-
aldehyd oder einem Formaldehydspender, ist.
- 15 15. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**,
dass sie zumindest ein niedermolekulares Polymer mit einem mittleren Molekulargewicht von weniger als 150000
g/mol enthält.
- 20 16. Vulkanisierbare Kautschukmischung nach Anspruch 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass das niedermolekulare
Polymer ausgewählt ist aus Polyalkylenglykolen, Ethylen-Propylen-Dienkautschuk, maleinsäureanhydridgepfropf-
ten Ethylen-Propylen-Dienkautschuk, Acrylnitril-Butadien-Kautschuk und trans-Polyoctenamer.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 01 12 5099

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	US 2 531 396 A (CARTER LAWRENCE W ET AL) 28. November 1950 (1950-11-28) * das ganze Dokument *	1	C08K9/04 C08L21/00
X	US 2 886 550 A (GOREN MAYER B) 12. Mai 1959 (1959-05-12) * das ganze Dokument *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			C08K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 2. April 2002	Prüfer Schueler, D
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>Δ : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P-C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 12 5099

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

02-04-2002

Im Recherchenbericht angeführtes Patendokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2531396	A	28-11-1950	KEINE	
US 2886550	A	12-05-1959	KEINE	

EPO FORM P481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82